



## Raytech - 954809-BAR

### RGPO-B-9.5/4.8 Tube blanc pour usage général en barres (1,2 m)

---

Gaines thermo-rétractables flexibles en polyoléfine modifiée et réticulée par radiation. Raccourcissement longitudinal jusqu'à 15%. Adaptées à l'isolation et à la couverture des conducteurs et de leurs connexions, de barres, etc... elles remplacent les rubans isolants auto-adhésifs ou auto-agglomérants.

---

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Code de l'article | 954809-BAR                         |
| GTIN              | 8032853656525                      |
| ETIM              | EC000217 - Gaine thermorétractable |
| Marque            | Raytech                            |

---

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Avec adhésif intérieur                     | Oui   |
| Couleur                                    | Blanc |
| Diamètre interne après rétrécissement (mm) | 4.8   |
| Diamètre interne avant rétrécissement (mm) | 9.5   |
| Diamètre nominal en pouces                 | Autre |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Homologation UL                                  | Non                   |
| Imprimable                                       | Oui                   |
| Longueur (m)                                     | 1.2                   |
| Matériau                                         | Polyoléfine (PO-X)    |
| Modèle                                           | À paroi mince         |
| Sans halogène                                    | Non                   |
| Section nominale (maximum)<br>(mm <sup>2</sup> ) | 10.91                 |
| Section nominale (minimum)<br>(mm <sup>2</sup> ) | 11.35                 |
| Taux de rétrécissement                           | 2:1                   |
| Température de fonctionnement<br>(maximum) (°C)  | 125                   |
| Température de fonctionnement<br>(minimum) (°C)  | -55                   |
| Transparent                                      | Non                   |
| Type                                             | Rétrécissable à chaud |
| Épaisseur de paroi après<br>rétrécissement (mm)  | 0.65                  |